

التاريخ: ٢٠٢٦/٠٥/٠٧
رقم الوارد: ١٨٤١



مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية

الرقم: م / عام / 9611

التاريخ: 19 / 11 / 1447 هـ

الموافق: 06 / 05 / 2026 م

معالي
عطوفة
سعادة

تحية طيبة وبعد،

أرجو معاليكم/عظوفتكم/سعادتكم التكرم بالعلم بأن أسلوب العمل الفني المتبع في وضع المواصفات القياسية يقتضي تعميم مشروع التصويت على الجهات ذات العلاقة، وذلك لإبداء الرأي والتصويت عليه تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاعتماده كمواصفة قياسية أو قاعدة فنية أردنية.

لذا أرجو أن أرفق لكم نسخة عن مشروع التصويت للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٦/٨١٨ الخاص بالمواد العازلة - المواصفة القياسية لمادة البيرلايت كهزل حراري سائب، الذي أعدته اللجنة الفنية الدائمة لمواد العزل (١).

يرجى التكرم بالإيعاز لمن يلزم بعرض هذا المشروع على المختصين لديكم وموافقاتنا بردكم عليه خلال شهرين من تاريخه. وذلك باستخدام بطاقة التصويت المرفقة، علما بأن عدم الرد خلال هذه المدة يعتبر موافقة من قبلكم على المشروع المذكور.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،

المدير العام بالوكالة

م. لينا موسى أبو عيظه

المرفقات:

- مشروع التصويت
- بطاقة التصويت

نسخة/ مدير مديرية التقييم
نسخة/ رئيس قسم الصناعات الكيماوية
نسخة/ رئيس قسم فحص ومعالجة المواصفات
نسخة/ أمين اللجنة الفنية م. رجايا المراحلة
عذر - ٢٠٢٦/٥/٥
Eng. Khabab



DJS 818:2026

Third Edition

ع ت ٢٠٢٦/٨١٨

الإصدار الثالث

مشروع تصويت
(تبني مماثل)

المواد العازلة - المواصفة القياسية لمادة البيرلايت كعزل حراري سائب
Insulating materials - Standard specification for perlite loose fill insulation

" هذه الوثيقة مطروحة لآراء
المقررين لإصدارها كإحدى المواصفات القياسية "

المواصفة القياسية رقم 818:2026 هي مواصفة قياسية أردنية تم تبنيها من المواصفة القياسية رقم C549:2023 للمواصفات القياسية الدولية، ولا يجوز الرجوع إليها كإصدار قياسية أردنية. تم إعداد هذه الوثيقة من قِبل

"This Jordanian Standard is based on ASTM C549:2023, Standard specification for perlite loose fill insulation, Copyright ASTM International, 100 Barr Harbor Drive, West Conshohocken, PA 19428, USA, printed pursuant to license with ASTM International."

مؤسسة المواصفات والمقاييس
المملكة الأردنية الهاشمية

المحتويات

المقدمة

١	١- المجال
١	٢- المراجع التقييسية
٢	٣- المصطلحات والتعاريف
٢	٤- التصنيف
٢	٥- معلومات طلب الشراء
٣	٦- المواد والتصنيع
٣	٧- المتطلبات الفيزيائية
٥	٨ - أخذ العينات
٥	٩- طرق الفحص
٨	١٠- المعاينة
٨	١١ - التغليف وبطاقة البيان
٩	١٢ - احتياطات الصحة والسلامة
١٠	الملحق - أ (تقييسي) التعديلات الفنية الوطنية
١١	الملحق - وب (اعلامي) التعديلات الهيكلية الوطنية
١٣	المصطلحات

الجدول

٣	الجدول ١- متطلبات المعاينة
٣	الجدول ٢- متطلبات الكفاءة
٤	الجدول ٣- المقاومة الحرارية
١	الجدول وأ - ١ - قائمة التعديلات الفنية الوطنية
١	الجدول وب - ١ - قائمة التعديلات الهيكلية الوطنية

المقدمة

مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية هي الهيئة الوطنية للتقييس في الأردن، حيث يتم إعداد المواصفات القياسية الأردنية من خلال لجان فنية، وتكون هذه اللجان عادةً مشكلة من أعضاء ممثلين للجهات الرئيسية المعنية بموضوع المواصفة القياسية، ويكون لهذه الجهات الحق في إبداء الرأي والملاحظات حول هذه المواصفة القياسية، وذلك أثناء فترة تعميم مشروع المواصفة القياسية الأردنية موثمة للمواصفات القياسية الأوروبية والإقليمية والوطنية قدر الإمكان وذلك من أجل إزالة العوائق الفنية من أمام التجارة وتسهيل انسياب السلع بين الدول.

تم هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية وفقاً لدليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلة وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

وبناءً على ذلك فقد قامت اللجنة الفنية الدائمة لمواد العزل ١ بدراسة المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٠٩/٨١٨ الخاصة بالمواد العازلة - البيرلايت - المواد السائبة العازلة، ومشروع المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٦/٨١٨ الخاص بالمواد العازلة - المواصفة القياسية لمادة البيرلايت كعزل حوائري سائب، وأوصت باعتماد المشروع المعدل كمواصفة قياسية أردنية ٢٠٢٦/٨١٨، وذلك استناداً للمادة (١٢) من قانون المواصفات والمقاييس رقم (٢٢) لسنة ٢٠١٠ وتعديلاته.

تعتبر هذه المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٦/٨١٨ تبني معدل المواصفة الجمعية الأمريكية لفحص والمواد C ٢٠٢٣/٥٤٩، المواصفة القياسية لمادة البيرلايت كعزل حوائري سائب، للاستخدام طريقة الترجمة، حيث تشير الخطوط العمودية المفردة (|) في الهوامش إلى التعديلات الفنية الوطنية التي تم إدخالها على نص هذه المواصفة القياسية الأردنية والموضحة في الملحق أ، وتشير الخطوط العمودية المتقطعة (:) في الهوامش إلى التعديلات الهيكلية التي تم إدخالها على نص هذه المواصفة القياسية الأردنية والموضحة في الملحق ب، وتعتبر اللجنة الفنية الدائمة للمواد العزل ١ مسؤولة عن الترجمة مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات اللغة العربية.

بعد استضافته من قبل مجلس الإدارة

المواد العازلة - المواصفة القياسية لمادة البيرلايت كعزل حراري سائب

١- المجال

١-١ تختص هذه المواصفة القياسية الأردنية بتحديد المكونات والخصائص الفيزيائية لعازل البيرلايت السائب الممدد. كما تشمل الطرق المستخدمة لتقييم مطابقة المادة. وتعالج هذه الطرق أساساً أداء المادة ضمن نطاق درجات الحرارة المرتبط بالغلاف الحراري للمباني، في حين يتراوح نطاق درجات الحرارة للاستخدام التجاري لهذا العزل الحراري من 273°C إلى 760°C وفي التطبيقات المتخصصة يُرجع إلى تعليمات الصانع.

٢-١ تغطي هذه المواصفة القياسية الأردنية أيضاً مكونات وخصائص البيرلايت المعالج سطحياً لإكسابه خاصية إخماد الغبار في التطبيقات التي يكون فيها الغبار عاملاً مؤثراً.

٣-١ ينطبق ما يلي على طريقتي فحص الجمعية الأمريكية للفحص والمواد E ٨٤ و E ١٣٦: تُستخدم هذه المواصفة القياسية الأردنية لقياس ووصف استجابة المواد أو المنتجات أو التجميعات للحرارة واللهب تحت ظروف مضبوطة، إلا أنها لا تتضمن بمفردها جميع العوامل اللازمة لتقييم أخطار أو مخاطر الحريق لهذه المواد أو المنتجات أو التجميعات في ظروف الحريق الفعلية.

٤-١ ينطبق ما يلي على طريقتي فحص الجمعية الأمريكية للفحص والمواد E ٨٤ و E ١٣٦: تنطوي فحوصات الحريق بطبيعتها على مخاطر، وقد تتطلب اتخاذ تدابير وقائية مناسبة لحماية الأفراد والممتلكات عند إجراء هذه الفحوصات.

٥-١ عند احتمال أن يشكل تركيب أو استخدام مواد العزل الحراري وملحقاتها وأنظمتها مخاطر تتعلق بالسلامة أو الصحة، فإن على الصانع توفير معلومات حديثة ومناسبة للمستخدم بشأن أي مشكلات معروفة مرتبطة باستخدام الموصى به لمنتجاته، وكذلك التوصية بإجراءات الحماية المناسبة لضمان الاستخدام الآمن. كما يجب أن يكون على المستخدم اعتماد ممارسات مناسبة للسلامة والصحة وتحديد مدى انطباق المتطلبات التنظيمية قبل الاستخدام. وللحصول على بيانات احترازية إضافية، يُرجى الرجوع إلى البند ١٢ من هذه المواصفة القياسية الأردنية.

٦-١ لا تهدف هذه المواصفة القياسية الأردنية إلى معالجة جميع المخاطر المتعلقة بالسلامة المرتبطة باستخدامها، إن وجدت. تقع مسؤولية وضع ممارسات السلامة والصحة والبيئة المناسبة، وتحديد مدى إمكانية تطبيق القيود التنظيمية قبل الاستخدام على عاتق مستخدم هذه المواصفة القياسية الأردنية.

٢- المراجع التقييسية

الوثائق المرجعية التالية لا يمكن الاستغناء عنها لتطبيق هذه الوثيقة. في حالة الإحالة المؤرخة تطبق الطبعة المذكورة فقط، أما في حالة الإحالة غير المؤرخة فتطبق آخر طبعة من الوثيقة المرجعية المذكورة أدناه (متضمنة أي تعديلات)، علماً بأن مكتبة مؤسسة المواصفات والمقاييس تحتوي على فهارس للمواصفات السارية المفعول في الوقت الحاضر.

- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ١٣٦، طريقة الفحص لتحليل المنخل للركام الناعم والخشن.
- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ١٦٨، المصطلحات المتعلقة بالعزل الحراري.
- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ١٧٧، طريقة الفحص القياسية لقياس تدفق الحرارة في الحالة المستقرة وخصائص الانتقال الحراري باستخدام جهاز الصفيحة الساخنة المحمية.
- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ٥١٨، طريقة الفحص القياسية لخصائص الانتقال الحراري في الحالة المستقرة باستخدام جهاز مقياس التدفق الحراري.
- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ٥٢٠، طريقة الفحص القياسية لكثافة مواد العزل الحبيبية السائبة.
- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد E ٨٤، طريقة الفحص القياسية لخصائص احتراق السطح لمواد البناء.
- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد E ١٣٦، طريقة الفحص القياسية لتقييم قابلية احتراق المواد باستخدام فرن أنبوبي رأسي عند درجة حرارة ٧٥٠° س.
- مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد E ١٧٧، الممارسة القياسية لاستخدام مصطلحي الدقة والانحياز في طرق فحص الجمعية الأمريكية للفحص والمواد.
- المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٥/٦٠٤ الأمريكية C ٢٠٠٨/٣٩٠، المواد العازلة - المواصفة القياسية لأخذ العينات وقبول دفعات مواد العزل الحراري.

٣- المصطلحات والتعاريف

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية تستخدم المصطلحات والتعاريف الواردة في مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ١٦٨.

٤- التصنيف

يجب أن يتوافق عزل البيرلايت السائب مع المتطلبات الفيزيائية المحددة في البند ٧. ويجب تمييز البيرلايت الممدد الذي عولج للحد من كمية الغبار المتولد أثناء التطبيق على بطاقة بيان المنتج.

٥- معلومات طلب الشراء

يجب أن تُحدّد جميع طلبات الشراء كثافة العازل المطلوبة أو المرغوب فيها بما يضمن المطابقة للخصائص الواردة في البند ٧-١. كما يجب أن يحدّد طلب الشراء المنتجات المعالجة سطحياً عند تضمينها في الطلب.

٦- المواد والتصنيع

البيرولايت مصطلح عام لمعدن سيليكاتي طبيعي المنشأ يُستخرج من المناجم ثم يُكسَّر ويُنحَل ويُجفَّف لإنتاج خام البيرولايت. ويكون الخام على شكل جسيمات بأحجام مختلفة وبكثافة تتراوح بين ٩٦٠ كغ/م^٣ إلى ١٢٠٠ كغ/م^٣، وتُمدَّد في أفران ذات درجات حرارة عالية ليصل إلى كثافات تتراوح بين ٣٢ كغ/م^٣ إلى ١٧٦ كغ/م^٣. وباعتباره معدناً طبيعياً، فإنه يُصنَّف مادة أولية للبناء، كما أنه غير قابل للاحتراق وفقاً لطريقة الفحص الواردة في مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد E ١٣٦.

٧- المتطلبات الفيزيائية

٧-١ متطلبات المعاينة

تُعرف المتطلبات الفيزيائية الواردة في المرفق ١ من المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٥/٦٠٤ الأمريكية C (٢٠٠٨/٣٩٠)، ويجب أن يتوافق العزل الحراري مع المتطلبات الواردة في الجدول ١:

الجدول ١ - متطلبات المعاينة

الخاصية	القيمة المطلوبة
الكثافة الظاهرية، كغ/م ^٣	١٧٦ - ٣٢
التدرج (حجم الحبيبات): النسبة المتوية بالوزن المحتجزة على منخل رقم ٤٤ (٤,٧٥ مم)، (حد أعلى، %)	٥
فحص الاحتراق المصغَّر	حدوث شرر أو اشتعال

٧-٢ متطلبات الكفاءة

تُعرف المتطلبات الفيزيائية الواردة في هذا البند بأنها متطلبات كفاءة (انظر المواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٥/٦٠٤ الأمريكية C (٢٠٠٨/٣٩٠)). يجب أن يتوافق العزل الحراري مع المتطلبات الواردة في الجدول ٢:

الجدول ٢ - متطلبات الكفاءة

الخاصية	القيمة المطلوبة
المقاومة الحرارية، م ^٢ × كلفن/واط	انظر الجدول ٣
امتصاص الرطوبة، نسبة متوية بالوزن خلال ١٤ يوماً، (حد أعلى، %)	١,٠

الجدول ٢ - متطلبات الكفاءة (تمة)

الخاصية	القيمة المطلوبة
قابلية الاحتراق، وفقاً لمواصفة الجمعية الأمريكية لفحص المواد EN 136	غير قابل للاحتراق
خصائص احتراق السطح:	
معامل انتشار اللهب، حد أعلى	٢٥
معايير تطور الدخان، حد أعلى	٥٠
إخماد العيار (للمنتج المعالج سطحياً)، وزن المادة المتجمعة، (حد أعلى، مغ)	٨٥

الجدول ٣ - المقاومة الحرارية

المقاومة الحرارية لسلك ٠,٠٢٥٤ م			
م ^٢ × كلفن/واط			
التطبيقات عند درجات الحرارة المنخفضة			
الكثافة كغ/م ^٣			متوسط درجة الحرارة س ^٥
١١٨ - ١٧٦	٦٦ - ١١٨	٣٢ - ٦٦	
١,١ - ٠,٩٢	١,٤ - ١,١	١,٦ - ١,٤	١٨٤-
٠,٨٥ - ٠,٧٠	١,٠ - ٠,٨٥	١,١ - ١,٠	١٢٩-
٠,٦٧ - ٠,٥٨	٠,٧٩ - ٠,٦٧	٠,٩٠ - ٠,٧٩	٧٣-
٠,٥٦ - ٠,٤٩	٠,٦٥ - ٠,٥٦	٠,٧٤ - ٠,٦٥	١٨-
٠,٥٣ - ٠,٤٦	٠,٦٢ - ٠,٥٣	٠,٦٩ - ٠,٦٢	٤
٠,٤٩ - ٠,٤٤	٠,٥٨ - ٠,٤٩	٠,٦٥ - ٠,٥٨	٢٤
٠,٤٩ - ٠,٤٤	٠,٥٦ - ٠,٤٩	٠,٦٣ - ٠,٥٦	٣٨
التطبيقات عند درجات الحرارة المرتفعة			
الكثافة كغ/م ^٣			متوسط درجة الحرارة س ^٥
١٧٦	١٢٨	٤٨	
٠,٤١	٠,٥٣	٠,٤٤	٩٣
٠,٣٥	٠,٤٤	٠,٣٣	١٤٩
٠,٣٢	٠,٣٧	٠,٢٨	٢٠٤
٠,٢٦	٠,٣٣	٠,٢٣	٢٦٠

الجدول ٣ - المقاومة الحرارية (تتمة)

التطبيقات عند درجات الحرارة المرتفعة			
الكثافة كغ/م ^٣			متوسط درجة الحرارة س ^٥
١٧٦	١٢٨	٤٨	
٠,٢٣	٠,٢٨	٠,١٩	٣١٦
٠,٢١	٠,٢٥	٠,١٧	٣٧٧
٠,١٨	٠,٢١	٠,١٥	٤٢٧
٠,١٤	٠,١٧	٠,١١	٥٣٨
٠,١١	٠,١٣	٠,٠٩٢	٦٤٩
٠,٠٨٦	٠,١١	٠,٠٧٤	٧٦٠

٨- أخذ العينات

يجب أن يتم أخذ العينات للمواد العازلة وفقاً للمواصفة القياسية الأردنية ٢٠٢٥/٦٠٤ أمريكية C ٢٠٠٨/٣٩٠.

٩- طرق الفحص

٩-١ الكثافة الظاهرية

تُحدد الكثافة الظاهرية وفقاً لطريقة فحص الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ٥٠٣، الطريقة (A).

٩-٢ التدرج (حجم الحبيبات)

يُحدد التدرج وفقاً لطريقة فحص الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ١٣٦، على أنه (عند استخدام جهاز تنخيل ميكانيكي يجب أن تكون مدة التنخيل ٥ دقائق وأن تكون كتلة عينة الفحص (9 ± 0.0) غ من المادة).

٩-٣ فحص الاحتراق المصفر

٩-٣-١ المجال

الغرض من هذا الفحص لمراقبة الجودة هو التأكد من عدم إضافة طبقات أو مواد عضوية مفرطة أثناء عملية التصنيع.

٩-٣-٢ الأهمية

تقيس هذه المواصفة القياسية الأردنية وتصف استجابة المواد أو المنتجات أو التجميعات للحرارة واللهب تحت ظروف محددة، إلا أنها لا تتضمن بذاتها جميع العوامل اللازمة لتقييم مخاطر الحريق بالنسبة للمواد أو المنتجات أو التجميعات في الظروف الفعلية.

٣-٣-٩ الطريقة

توضع عينة من عازل البيرلايت كتلتها من ٩ غ إلى ١٤ غ في أداة مناسبة، مثل سلة شبكية بعمق (١٥٢ × ١٥٢ × ٥١) مم مصنوعة من شبكة فولاذية غير قابلة للصدأ بفتحات ١٥٠ ميكرومتر، وتوضع في تماس مباشر مع طب موقد بنسن لمدة حوالي ٢٠ ثانية. ويدل حدوث شرر أو اشتعال على عدم مطابقة العينة لمتطلبات البند ٧-١.

٤-٣-٩ الدقة والانحراف

لا يُذكر بيان عن الدقة أو الانحراف لفحص الحريق المُصغَّر لتحديد مقاومة عازل البيرلايت للحرارة واللهب، لأن النتيجة تبين فقط ما إذا كانت العينة مطابقة لمعايير النجاح المحددة في الطريقة.

٤-٩ المقاومة الحرارية

تُحدد المقاومة الحرارية وفقاً للطريقة فحص الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ١٧٧ أو C ٥١٨. يجب إجراء الفحص عند الكثافة التصميمية والسماكة الممثلة. ويجب ألا يقل عن المتوسط الحسابي للمقاومة الحرارية لأربع عينات على ٩٥٪ من القيمة الواردة في الجدول ١، كما يجب أن تُحدد المقاومة الحرارية عند متوسط درجة حرارة (٢٤ ± ٠,٥) °س وفرق درجة حرارة ٢٢ °س ويجب تسجيل اتجاه تدفق الحرارة. كما يمكن تحديد المقاومة الحرارية عند متوسطات درجات حرارة أخرى عند الحاجة.

٥-٩ امتصاص الرطوبة

تكون عينة الفحص (٢٣ ± ٥٠) غ من المنتج. ويُملأ المنتج في حامل عينات بأبعاد (٢٢٨ × ٢٢٨) مم ± ٣ مم وعمق (٣ ± ١٢٧) مم، ثم يُسوَّى سطح العينة.

١-٥-٩ التكييف المسبق

تُكَيَّف العينة وفقاً لطريقة فحص الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ١٧٧ أو C ٥١٨، ويجب أن يتم التكييف مع أقل حركة هواء ممكنة فوق سطح العينة. وتُكَيَّف العينة عند رطوبة نسبية (٥٠ ± ٢)٪ ودرجة حرارة (٤٩ ± ١) °س حتى ثبات الوزن. ويجب تسجيل كثافة العينة بعد التكييف في تقرير النتائج.

٢-٥-٩ زيادة الرطوبة النسبية

تُزاد الرطوبة النسبية إلى (٩٠ ± ٢)٪. ويستمر التكييف حتى ثبات الوزن وذلك بالوزن على فترات كل ٢٤ ساعة. ويُحدد مقدار امتصاص الرطوبة كنسبة مئوية من الوزن المُكَيَّف المحدد في البند ٩-٥-١ عند رطوبة نسبية (٥٠ ± ٢)٪ ودرجة حرارة (٤٩ ± ١) °س.

٣-٥-٩ الدقة والانحراف

يحدد الفحص خاصية نموذجية للبيرلايت، والغرض منه إظهار قدرة الامتصاص في ظروف الرطوبة العالية، وهي خاصية معروفة للبيرلايت في استخداماته كعزل حراري.

٦-٩ خصائص احتراق السطح

تُحدّد خصائص احتراق سطح عازل البيرلايت وفقاً لطريقة فحص الجمعية الأمريكية للفحص والمواد E ٨٤ عند سماكة ممثلة للاستخدام النهائي مع دعم صناعي للمادة داخل جهاز الفحص. أما البيرلايت المعالج سطحياً لإخماد الغبار فيجب فحصه وفقاً لطريقة فحص الجمعية الأمريكية للفحص والمواد F ١٣٦ لإثبات عدم قابليته للاحتراق.

٧-٩ إخماد الغبار

٧-٩-١ أجهزة

٧-٩-١-١ لوح زجاجي بأبعاد (٦,٤ × ٤٢٠ × ٤٢٠) مم.

٧-٩-١-٢ صندوق مصنوع من لوح بلاستيك الميثاكريليت الشفاف، مفتوح من الأسفل بأبعاد (٣٩٠ × ٣٩٠ × ٥٠٠) مم، مع ثقب في مركز السطح العلوي قطره ٥٢,٤ مم.

٧-٩-١-٣ أنبوب بلاستيكي بقطر خارجي (٥٠ ± ٣) مم وقطر داخلي (٤٥ ± ٣) مم، وطول (٤٥٠ ± ٦) مم، مزود بحلقة مطاطية بحيث تنطبق بإحكام على القطر الخارجي للأنبوب البلاستيكي ويكون قطرها الخارجي أكبر من قطر الثقب الموجود في الصندوق.

٧-٩-١-٤ كأس مخبري سعة ٢٠٠٠ مل.

٧-٩-١-٥ قمع مخبري بقطر داخلي لفتحة المخرج لا يقل عن ٢٥,٤ مم.

٧-٩-١-٦ أسطوانة مدرجة سعة ١٠٠٠ مل.

٧-٩-١-٧ فرشاة صغيرة.

٧-٩-١-٨ ميزان حساس قادر على قياس الكتلة بدقة تصل إلى ٠,٠٠١ غم.

٧-٩-٢ تحضير العينة

تؤخذ عينة ممثلة من المنتج وتوضع في الأسطوانة المدرجة حتى يصل مستوى المادة إلى ١٠٠٠ مل.

٧-٩-٣ الطريقة

٧-٩-٣-١ يوضع اللوح الزجاجي بشكلٍ مستوٍ على سطح عمل مناسب.

٧-٩-٣-٢ يوضع الكأس المخبري سعة ٢٠٠٠ مل في مركز اللوح الزجاجي.

٧-٩-٣-٣ يوضع الصندوق البلاستيكي على اللوح الزجاجي بحيث يكون الصندوق متمركزاً على اللوح ويكون الثقب الموجود في أعلى الصندوق متمركزاً مباشرة فوق الكأس المخبري سعة ٢٠٠٠ مل.

٧-٩-٣-٤ يُدخل الأنبوب البلاستيكي في الثقب الموجود في أعلى الصندوق بحيث يمتد إلى داخل الصندوق وتكون المسافة الرأسية الصافية بين أسفل الأنبوب وأعلى الكأس المخبري سعة ٢٠٠٠ مل مقدارها ٢١ مم. وتثبت الأنبوب في الوضع الرأسي بواسطة الحلقة المطاطية.

٩-٧-٣-٥ يوضع القمع المخيري داخل الأنبوب البلاستيكي.

٩-٧-٣-٦ يُسكب ١٠٠٠ مل من مادة الفحص في القمع بحيث تفرغ المادة خلال ١٠ ثوانٍ. ويهدف ذلك إلى الحصول على تيار منتظم من المادة المتساقطة داخل الصندوق لمدة ١٠ ثوانٍ.

٩-٧-٣-٧ بعد استقرار جميع المادة المرئية على اللوح الزجاجي، يُزال الصندوق البلاستيكي بحذر، ثم تُجمع المادة المتراكمة على اللوح الزجاجي بلطف باستخدام الفرشاة على شكل كومة، وتُزال بعد ذلك ويُحدّد وزنها.

٩-٧-٤ حساب النتائج

٩-٧-٤-١ تُعبّر عن كمية مادة الفحص بوحدة المليغرام تحت مسمى "الكتلة المتجمعة (مغ)".

٩-٧-٤-٢ تسجل النتائج كمتوسط خمس تجارب مستقلة أو أكثر، بحيث لا تتجاوز أي قراءة واحدة ١٠٠ مغ، وذلك باستخدام عينات منفصلة مأخوذة من نفس المصدر.

٩-٧-٥ الدقة والانحراف

تكون دقة القياس لعينة واحدة بواسطة مُشغّل واحد وفي يوم واحد بانحراف معياري مقداره ٠,٠٢ غ للمادة ذات خاصية إخماد الغبار، وذلك ضمن يتراوح بين (٠,٠١ - ٠,٠٨) غ، كما هو محدد في الممارسة القياسية في مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد E ١٧٧.

١٠- المعاينة

تتم المعاينة على المواد وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين المشتري والمُصنّع كجزء من اتفاقية الشراء.

١١- التغليف وبطاقة البيان

١١-١ التغليف

ما لم يُنص على خلاف ذلك، يُعبأ العزل الحراري في عبوات المصانع التجارية القياسية. ويُحظَر أن يتم التغليف بطريقة تضمن قبول الناقل ووصول الشحنة بأمان إلى جهة المقصد، وذلك في عبوات متوافقة مع الأنظمة المعمول بها لوسيلة النقل المستخدمة.

١١-٢ بطاقة البيان

يجب أن يدون على بطاقة البيان لكل عبوة باللغة العربية و/أو باللغة الإنجليزية للمنتجات المحلية والمستوردة وبشكل لا يقبل المحو أو الإزالة، البيانات الإيضاحية التالية:

١١-٢-١ اسم المُنتج.

١١-٢-٢ اسم وعنوان المصنّع والعلامة التجارية (إن وجدت).

١١-٢-٣ الحد الأدنى لوزن العبوة.

١١-٢-٤ ظروف التخزين.

١١-٢-٥ بلد المنشأ.

١.٢ - احتياطات الصحة والسلامة

١٢-١ قبل التركيب

١٢-١-١ يجب التعامل مع العازل وتخزينه وفقاً لتعليمات الصانع.

١٢-١-٢ يجب حفظ البيرلايت جافاً وخالياً من المواد الدخيلة.

١٢-٢ أثناء التركيب

١٢-٢-١ تُسكب مادة العزل الحراري في الفراغات والتجاويف المراد عزلها بطريقة تقلل من السقوط الحر والاصطدام.

ويسهم ذلك في تقليل تكسير وتفتت الحبيبات العزل الحراري وكذلك التكوّن غير الضروري للغبار.

١٢-٢-٢ يُرجع إلى تعليمات الصانع فيما يتعلق بممارسات التركيب الموصى بها، وخاصة فيما يتعلق باستخدام

معدات حماية الجهاز التنفسي والعينين.

عروضه للتعبير والتقييم، ولا يجوز الرجوع إليه كمراسلة فورية أو دائمة إلا بعد استشارة من قبل مجلس الإدارة

الملحق - وأ
(تقييسي)
التعديلات الفنية الوطنية

يوضح الجدول وأ - ١ قائمة التعديلات الفنية الوطنية التي تم إدخالها على نص مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ٤٩/٢٠٢٢ والمتبناة كمواصفة قياسية أردنية، حيث تم وضع خطوط عمودية مفردة (|) في الهوامش للدلالة على هذه التعديلات الفنية الوطنية والموضحة ضمن هذا الملحق.

الجدول وأ - ١ - قائمة التعديلات الفنية الوطنية

رقم البند	التعديل الفني	سبب التعديل
١١	إضافة بنود فرعية خاصة ببطاقة البيان	تحقيق متطلبات القاعدة الفنية الأردنية ٢٠٢٢/١١٩ الخاصة ببطاقة البيان - بطاقة بيان المنتجات الصناعية.

ملاحظة: تم إقرار مواصفة قياسية أردنية ١١ بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة
عرضة للتغيير والتعديل ولا يجوز الرجوع إليه كموصفة قياسية أردنية إلا بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة

الملحق - وب

(إعلامي)

التعديلات الهيكلية الوطنية

يوضح الجدول وب - ١ قائمة التعديلات الهيكلية الوطنية التي تم إدخالها على نص مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ٢٠٢٣/٥٤٩ والمتبنية كمواصفة قياسية أردنية، حيث تم وضع خطوط عمودية منقطعة (:) في الهوامش للدلالة على هذه التعديلات الهيكلية الوطنية والموضحة ضمن هذا الملحق.

الجدول وب - ١ - قائمة التعديلات الهيكلية الوطنية

رقم البند	التعديل الهيكلي	سبب التعديل
أينما وردت	إدراج عبارة "هذه المواصفة القياسية الأردنية" بدلاً من عبارة "هذه المواصفة الصادرة عن الجمعية الأمريكية للفحص والمواد"	تطبيق الدليل الأردني ٢١-٢٠٠٩/١ والخاص بالتبني الوطني أو الإقليمي للمواصفات القياسية الدولية والإصدارات الدولية الأخرى، الجزء ١: تبني المواصفات القياسية الدولية.
العنوان	حذف الهامش (١)	
١	حذف البند الفرعي ١-٣ والبند الفرعي ١-٨	معلومات إعلامية تخص الجمعية الأمريكية للفحص والمواد.
٢	حذف الهامش (٢)	
٢، ٧، ٨	إدراج المواصفة القياسية الأردنية ٦٠٤ / ٢٠٢٥/ أمريكية C ٢٠٠٨/٣٩٠ الخاصة بالمواد العازلة - المواصفة القياسية لأغطية الألياف المعدنية العازلة للحرارة للأبنية بدلاً من مواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ٣٩٠	المواصفة القياسية الأردنية ٦٠٤ / ٢٠٢٥/ أمريكية C ٢٠٠٨/٣٩٠ هي عبارة عن تبني مماثل لمواصفة الجمعية الأمريكية للفحص والمواد C ٣٩٠.
٣، ٤، ٥، ٦، ٨، ١٠	حذف رقم البند الفرعي لعدم وجود بند فرعي آخر لاحق له من نفس المستوى	تطبيق دليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢٠٠٥/٢، الجزء ٢: قواعد هيكلية وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.
الجدول ١، ٢	تضمين المعلومات في الجداول ١، ٢	

الجدول وب - ١ - قائمة التعديلات الهيكلية الوطنية (تمة)

رقم البند	التعديل الهيكلي	سبب التعديل
الجدول ١، ٣، ٢	إعادة ترقيم الجداول	تطبيق دليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلية وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.
٢-١، ١٢-١	تقسيم البند إلى بنود فرعية	
الجدول ٢	إضافة حد أعلى لمعامل انتشار اللهب ومعامل تطور الدخان	للتوضيح
-	حذف البند الخاص بالكلمات الدالة	محتوى إعلامي
-	إضافة بند المصطلحات	تطبيق دليل العمل الفني لمديرية التقييس ١-٢/٢٠٠٥، الجزء ٢: قواعد هيكلية وصياغة المواصفات القياسية الأردنية.

إضافة التعديل والتعديل ولا يجوز الرجوع إلى أي مادة أخرى كغيرها من المواد المضافة إلى المواصفات القياسية الوطنية بعد اعتمادها من قبل مجلس الإدارة

المصطلحات

لأغراض هذه المواصفة القياسية الأردنية تحمل المصطلحات العربية المذكورة أدناه المعنى للمصطلحات الإنجليزية المقابلة لها:

رقم البند	المصطلح العربي	المقابل الإنجليزي
١-٣	إخماد الغبار	dust suppression
٧-٢	انتشار اللهب	flame spread
٧-٢	تطور الدخان	smoke developed
٧-١	فحص الاحتراق المصغر	small scale fire test
٧-٢	قابلية الاحتراق	combustibility
٧-١	الكثافة الظاهرية	bulk density
٩-٧-١-٢	الميثاكريلات	methacrylate

هذا المستند هو ملكية وزارة الدفاع الأردنية ولا يجوز النسخ أو التوزيع أو النشر أو أي شكل آخر من أشكال استخدامه من قبل من غير الإذن المسبق من وزارة الدفاع الأردنية.